

JUMTA MEMBRĀNAS

Corotop®
MORE THAN RESISTANCE

**Pasargā Jūsu
būves jumtu no:**



Corotop® jumta membrānas ir izstrādātas pielietošanai zem jumta segumiem ventilētos un neventilētos jumtos. Kur neventilējamo jumtu slīpums, nedrīkst būt mazāks par 11°

Jumta slīpums	5-10°	11°-14°	15°-20°	21°-25°	26°-35°	>35°
Svars	330g	200g	≥180g	≥160g	≥135g	citas COROTOP jumta membrānas

Ko būtu jānoskaidro pirms izvēlēties atbilstošu jumta membrānas risinājumu

- vai jumts ir ventilēts vai neventilēts?
- vai ir aukstie bēniņi vai apdzīvojams mansards?
- kāds ir jumta slīpums?
- kāda ir seguma krāsa / termiskā intensitāte?
- cik liela ir jumta platība?
- vai ir pilns vai daļējs dēļu klājs un kāds ir latojums?
- vai tā ir jauna jumta konstrukcija, pārbūve vai renovācija?

Corotop//Classic



UZSTĀDĪŠANA:



sistēmā ar latojumu ar vai bez siltinājuma

jumta slīpumos no 35° (ja siltināts)

PIELIETOJUMS:



pretvēja un lietus aizsardzība jumtos un fasādēs



sd=0,02m



Klase E



↑ 170 N
→ 240 N



PAŠLIMĒJOŠAS LĪMMĀLAS

TEHNISKIE DATI:

Biezums	0.53 mm
Krāsa	pelēks – antracīts
Ūdensnecurlaidība	klase W1
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	0.02 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	170 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	240 N
UV noturība	maks. 3 mēneši
Stiepes izturība – garenvirzienā	310 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	200 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	60 %
Pagarinājums – šķērsvirzienā	100 %
Slāņu skaits	3 (neausts PP/ funfunkcionālais /neausts PP)
Temperatūtas noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	ZVDH, BBA, SINTEF, GOST, RUE

Pieejamie ruļļa izmēri

1,5m x 50 = 75m² un 3m x 50m = 150²

Skaitis uz paletes [gab/m²]

20 / 1500m²

JUMTA UN FASĀDES
MEMBRĀNAS

Corotop//Red Strong

BESTSELLER

Svars
180 g/m²



UZSTĀDĪŠANA:



pilns vai daļējs dēļu klājs, siltinātās
vai nesiltinātās jumta konstrukcijās
jumta slīpumos no 15°

PIELIETOJUMS:



izturīgs pret intensīviem
laikapstākļiem, kas atbilst
8 ballēm pēc Boforta skalas
veiktspējas noturību apliecina
dažādi sertifikāti: SINTEF, NSAI u.c.

PASAULES PIRMĀ
SARKANĀ MEMBRĀNA



sd=0,02m



Klase
E



↑ 250 N
→ 350 N



PAŠLIMĒJOŠAS
LĪMMALAS

TEHNISKIE DATI:

Biezums	0.68 mm
Krāsa	sarkans-antracīts
Ūdensnecaurlaidība	klase W1
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	0.02 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	250 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	350 N
UV noturība	maks. 3mc
Stiepes izturība – garenvirzienā	450 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	300 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	65 %
Pagarinājums – šķērsvirzienā	130 %
Slāņu skaits	3 (neausts PP/ funkcionālais slānis/ neausts PP)
Temperatūtas noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	ZVDH, NSAI, SINTEF, GOST, RUE

Pieejamie rullīša izmēri

1,5m x 50 = 75m²

Skaitis uz paletes [gab/m²]

20 / 1500m²

JUMTA
MEMBRĀNAS

Corotop//Mono



sd=0,15m



Klase
E



↑ 285 N
→ 285 N



PAŠLĪMĒJOŠAS
LĪMMALAS

UZSTĀDĪŠANA:



pilna vai daļēja dēļu klājuma situācijās,
siltinātām vai nesiltinātām jumta konstrukcijām



jumta slīpumos no 5°

PIELIETOJUMS:



izturīgs pret intensīviem
laikapstākļiem, kas atbilst
8 ballēm pēc Boforta skalas

AUGSTA MEHĀNISKĀ IZTURĪBA
UZSTĀDĪŠANAS LAIKĀ

Svars
330 g/m²

TEHNISKIE DATI:

Biezums	1 mm
Krāsa	antracīts
Ūdensnecurlaidība	klase W1
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	0.15 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	285 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	285 N
UV noturība	maks. 3 mēneši
Stiepes izturība – garenvirzienā	700 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	430 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	40 %
Pagarinājums – šķērsvirzienā	60 %
Slāņu skaits	3 (neausts PES/ funkcionālais TPU/ neausts PES)
Temperatūtas noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	ZVDH, GOST

Pieejamie ruļļa izmēri

1,5m x 25 = 37,5m²

Skaits uz paletes [gab/m²]

24 / 900m²

JUMTA
MEMBRĀNAS

Corotop//Metal



sd=0,02m



Klase
E



↑ 150 N
→ 200 N

UZSTĀDĪŠANA:



Slīpie jumti ar dakstiņu



Slīpie jumti ar lokšņu seguma risnājumu



Ēku fasādes ar metāla plākšņu apdari

PIELIETOJUMS:



Nodrošina ventilāciju metāla lokšņu jumtiem



ievērojami slāpē trokšņu līmeni jumtā

AUGSTI DIFŪZIJAI ATVĒRTA
MEMBRĀNA KOMBINĀCIJĀ AR
POLIPROPILĒNA ŠĶIRKĀRTAS
3D PAKLĀJA SLĀNI

Svars
440 g/m²

TEHNISKIE DATI:

Biezums	8 mm
Krāsa	antracīts - antracīts
Ūdensnecaurlaidība	Klase W1
Ugunsreakcijas klase	Klase E
Sd vērtība	0,02 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	150 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	200 N
UV noturība	maksimāli 3 mēneši
Stiepes izturība - garenvirzienā	320 N/50mm
Stiepes izturība - šķērsvirzienā	200 N/50mm
Pagarinājums - garenvirzienā	70%
Pagarinājums - šķērsvirzienā	100%
Slāņu skaits	3 (neausts PP/ funkcionālais slānis/ neausts PP) un iestrādātu 3D sieta slāni
Temperatūras noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	GOST, RUE

Pieejamie rullļa izmēri

1,5 m x 50 = 75m²

Skaits uz paletes [gab/m²]

10/ 375m²

TVAIKA MEMBRĀNAS

Corotop®
MORE THAN RESISTANCE

**Pasargā Jūsu
ēku no:**



Temperatūras
ietekmes



Mitruma
ietekmes



Pelējuma
sēnītēm



KĀ DARBOJAS TVAIKA MEMBRĀNAS?

- samazina ūdens tvaika kustību no ēkas iekšpuses uz ārpusi, kas var ietekmēt siltumizolāciju
- regulē tvaika plūsmas apjomu un mazina iespējamo kondensācijas momentu
- sasniedz augstu ēkas gaisa necaurlaidības pakāpi

Corotop® tvaika membrānas slāņi - aizsargā jumta un sienas siltumizolāciju no tvaika nekontrolētas piekļuves tajā, tā paaugstinot mitruma riskus konstrukcijā un nevēlamu siltumu zuduma apjomu

Ja tiek izmantotas tvaika mainīgas Corotop® membrānas, tās sniedz optimālu ūdens tvaika regulācijas līmeni, jumta un sienu norobežojošās konstrukcijās, kas būtiski ietekmē visas ēkas kopējo siltumizolācijas efektivitātes sniegumu

Corotop//Active Control



UZSTĀDĪŠANA:



kā izolējošs un konstanti tvaiku regulējošs membrānu slānis sienu, grīdu, bēniņu, jumtu un griestu konstrukcijām

PIELIETOJUMS:



novērš pelējuma un sēnīšu veidošanos konstrukcijā



virsmas atstarojošais pārklājums samazina siltuma zudumus



sd=15m



Klase
E



↑ ≥ 100 N
→ ≥ 130 N

**AKTĪVI REGULĒ ŪDENS
TVAIKA LĪMENI
IEKŠTĒLPĀS**

TEHNISKIE DATI:

Biezums	0.35 mm
Krāsa	dabiska
Ūdensnecaurlaidība	2kPa/24h
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	15 m
Naglu plīsuma noturība – garenvirzienā	≥ 110 N
Naglu plīsuma noturība – šķērsvirzienā	≥ 130 N
UV staru noturība	-
Stiepes izturība – garenvirzienā	≥ 130 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	≥ 110 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	≥ 30%
Pagarinājums – šķērsvirzienā	≥ 90%
Slāņu skaits	2 (Neausts PP/Funkcionālais)
Temperatūras noturība	-
Sertifikāti	GOST, RUE

Pieejamie ruļļa izmēri

1,5m x 50 = 75m² un 3m x 50 = 150m²

Skaits uz paletes [gab / m2]

35 / 2625m²

**TVAIKA
BERJERAS**

Corotop//Variant



sd= 0,2-7m



Klase
E



↑ ≥ 60 N
→ ≥ 70 N

UZSTĀDĪŠANA:



tvaiku mainīgs un regulējošs membrānu funkcionālais slānis sienu, grīdu, jumtu un griestu konstrukcijām



ieteicams pārbūves, mūra jaunbūves, karkasu un iekštelpu remontdarbu objektos ar paaugstinātu mitrumu

PIELIETOJUMS:



ziemā membrāna aizsargā siltumizolāciju no telpu iekšpuses pienākošā mitruma



vasarā membrāna veicina mitruma virzību uz telpu iekšpusi, aktīvi žāvējot ēkas siltumizolāciju, vienlaicīgi regulējot gaisa mitrumu tajā

MITRUMA REGULĀCIJA
ŽŪST UN DIFUZĒ
ABOS TELPAS VIRZIENOS

Svars
90 g/m²

TEHNISKIE DATI:

Biezums	0,3 mm
Krāsa	balts
Ūdensnecaurlaidība	klase W1
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	0,2 - 7 m
Naglu plīsuma noturība – garenvirzienā	≥ 60 N
Naglu plīsuma noturība – šķērsvirzienā	≥ 70 N
UV noturība	-
Stiepes izturība – garenvirzienā	≥ 180 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	≥ 145 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	≥ 25 %
Pagarinājums – šķērsvirzienā	≥ 25 %
Slāņu skaits	2 (neausts PP/ Poliamīda funkcionālais slānis)
Temperatūras noturība	-
Sertifikāti	GOST

Pieejamie ruļļa izmēri

1,5m x 50 = 75m²

Skaits uz paletes [gab/m²]

35 / 2625m²

TVAIKA
MEMBRĀNAS

JAUNUMS

Corotop//Thermo Control



sd=0,05m

Klase
E↑ 380 / N
→ 380 / NUV
NOTURĪGSPAŠLĪMĒJOŠAS
LĪMMALAS

UZSTĀDĪŠANA:



pilns vai daļējs dēļu klājs, siltinātās
vai nesiltinātās jumta konstrukcijās
jumta slīpumos no 11°

PIELIETOJUMS:



augsta tvaika caurlaidība



īpašs, atstarojošs virsmas slānis



atstaro jumta seguma radīto
siltuma starojumu, neļaujot tam
nonākt siltumizolācijā

UZLABO TERMĀLO
KOMFORTU BĒNIŅOS



Svars
240 g/m²

TEHNISKIE DATI:

Biezums	0.75 mm
Krāsa	alumīnizēts – antracīts
Ūdensnecaurļaidība	klase W1
Ugunsreakcijas klase	klase E
Sd vērtība	0.05 m
Izturība pret plīsumiem - garenvirzienā	380 N
Izturība pret plīsumiem - šķērsvirzienā	380 N
UV noturība	maks. 5 mēneši
Stiepes izturība – garenvirzienā	480 N/50mm
Stiepes izturība – šķērsvirzienā	420 N/50mm
Pagarinājums – garenvirzienā	45 %
Pagarinājums – šķērsvirzienā	45 %
Slāņu skaits	4 (Alu / neausts PP/ funkcionālais / neausts šķiedru filcis / neausts PES)
Temperatūtas noturība	no -40°C līdz +80°C
Sertifikāti	

Pieejamie ruļļa izmēri

 1,5m x 50 = 75m²
Skaits uz paletes [gab/m²]
 18 / 1350m²
JUMTA
MEMBRĀNAS